



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Готовое к применению защитное покрытие на основе растворителя для всех металлических поверхностей. После высыхания он образует стойкую восковую пленку.

Защищает металлические поверхности в течение более длительного периода времени, как в помещении, так и на открытом

IRON CLAD ORIGINAL

Восковая антикоррозийная защита с длительным эффектом

ОСОБЕННОСТИ:

Устойчивый восковой слой	Защитный слой не отслаивается, не набухает и не трескается. При наружном применении под крышей он защищает до 6 месяцев, при внутреннем применении-до 12 месяцев.
Переменная толщина	Изменяя толщину слоя, можно изменять продолжительность защиты. Чем толще слой, тем дольше продлится защита
Легко снимается	При необходимости пленку можно легко удалить с помощью алифатического растворителя
Исключительная защита	Обеспечивает исключительную защиту от коррозии: успешно протестировано в течение 500 часов в условиях экстремальной влажности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Физическо-химические свойства	Значение
Внешний вид	Вязкая жидкость
Цвет	Коричневый
Запах	Характерный
Растворимость в воде	Не растворим
Плотность	0,804 г/см ³

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Обеспечивает долговременную защиту всех типов металлов в мастерских, при техническом обслуживании, производстве и обработке металлов. Идеально подходит для защиты металлов или металлического оборудования, перевозимого морем.

Продукт был протестирован в климатической камере в соответствии с методом испытаний UNI EN ISO 4628-1:2007. Результаты были следующими:

После 250 часов воздействия: на металле обнаружено 0% коррозии

После 500 часов воздействия: на металле обнаружено 0% коррозии

ПРИМЕНЕНИЕ: удалите грязь, жир и коррозию с поверхности. Встряхните или размешайте продукт, чтобы тщательно перемешать активные ингредиенты. Нанесите неразбавленный продукт распылением или погружением. Дайте высохнуть: поверхность защищенная, но нелипкая. Уровень защиты зависит от количества нанесенных слоев. Новый слой можно наносить, когда предыдущий слой полностью высохнет. Один слой IRON CLAD ORIGINAL (± 25 микрон) защищает поверхности находящиеся открытым воздухом до 6 месяцев и находящиеся в помещении до 1 года

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

На окрашенных и пластиковых поверхностях рекомендуется предварительный тест.

МАТЕРИАЛЫ:

Совместимость с металлическими поверхностями: сталь, черные металлы, чугун и т. д



Авторские права на данную публикацию принадлежат компании ООО "Нумина". Использование без разрешения запрещено.